

fortekryl®

interiérový lak

lak pro nátěry dřeva v interiéru

Výrobní číslo 1204

Vlastnosti:

FORTEKRYL interiérový lak je vodou ředitelná transparentní nátěrová hmota na bázi hybridní akrylátové disperze a speciálních aditiv. Má velmi dobrou zpracovatelnost a velmi dobrý rozliv. Nátěry se vyznačují výbornou přilnavostí k podkladu a povrchovou tvrdostí. **FORTEKRYL interiérový lak** není určen pro nátěry podlah. **FORTEKRYL interiérový lak** splňuje podmínky ČSN EN 71 část 3 Bezpečnost hraček Migrace určitých prvků. Vyrábí se v lesklém, pololesklém i matném provedení.

Oblast použití:

FORTEKRYL interiérový lak je určen k nátěrům dřeva, dřevěných a korkových obkladů stěn, palubek, laťovek, dřevoštěpkových a dřevotřískových desek v interiéru.

Technické údaje:

Sušina	min. 35 hm. %
Specifická hmotnost	1,00–1,20 g/cm ³
pH	8,0–9,0
Výtoková doba (FC4; 23 °C)	min. 80 s
Zasychání st. 1	40 minut
st. 5	do 2 hod.
další nátěr	po 2–4 hod.
brousitelnost	po 2 hod.
Přilnavost (mřížka)	výborná
Tvrdost po 10 dnech	25 %
Vzhled filmu	lesklý, pololesklý, hedvábně matný

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/e
Max. obsah VOC ve výrobku	46 g/l
	0,0418 kg/kg
TOC	0,027 kg/kg

Spotřeba:

0,10–0,15 kg/m² (1 vrstva)

Balení:

0,7kg, 1,8kg, 4kg plechové obaly

Skladování:

V originálních, dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 25 °C. Nesmí zmraznout!

Zpracování:

FORTEKRYL interiérový lak se po dokonalém promíchání nanáší štětcem, válečkem, pneumatickým či vysokotlakým bezvzduchovým stříkáním nebo máčením na suchý (vlhkost max. 12 %) čistý podklad, zbavený pryskyřičných míst (např. vymytím pryskyřice nitroředidlem), mastných skvrn a nesoudržných vrstev. **FORTEKRYL interiérový lak** lze ředit na vhodnou aplikační viskozitu maximálně 5 % vody. Nátěry se provádějí ve 2–3 vrstvách s intervalem mezi nátěry 2–4 hodiny (20 °C) při teplotě podkladu a prostředí v rozmezí 10 °C až 25 °C.

Teplota podkladu nesmí klesnout pod 10 °C, relativní vlhkost vzduchu může být max. 75 %. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu zpomalují zasychání. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Příklady nátěrového postupu:

1. Dokonalé očištění povrchu dřeva, viz Zpracování.
2. 1 × nátěr hmotou **FORTEKRYL interiérový lak**. Pro první nátěr lze hmotu ředit max. 5 % vody. (Spotřeba 0,10–0,12 kg/m²).
3. Zasychání 2–4 hodiny.
4. Lehké přebroušení brusným papírem č. 150 až 180.
5. 2–3 × nátěr hmotou **FORTEKRYL interiérový lak** (spotřeba na 1 nátěr 0,10–0,15 kg/m²). Interval mezi nátěry 2–4 hodiny při 20 °C, vhodné přebrousit mezi jednotlivými nátěry brusným papírem č. 220

Certifikace:

ITC Autorizovaná osoba 224

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku

Bezpečnost a hygiena při práci:

FORTEKRYL interiérový lak není klasifikován jako nebezpečný. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

FORTEKRYL interiérový lak je nehořlavá kapalina ve smyslu ČSN EN 65 0201.