Body Color s.r.o.
TEL : +420 481 540 511 email: objednavky@bodycolor.cz
STUDENTSKA 1727 TURNOV 51101
IČO: 27543790 DIČ: CZ27543790
Web: www.bodycolor.cz

Body 933

Je izolační hmota na bázi umělých pryskyřic – asfaltu, kaučuku a vosku. Je odolná vůči mechanickému poškození podvozku, vlhkosti a solím. Vytváří dokonalou povrchovou úpravu bez pórů. Rychle schne, nepraská a zůstává elastická v teplotách od –20°C do +60°C. Má velmi dobrou přilnavost jak na nových plochách, tak i na starých ale soudržných nátěrových systémech. Nanáší se stříkací pistolí na spodky (Body UBS), kterou našroubujeme přímo na nádobku (tlak 5-6 bar). **Nedá** se lakovat, protože obsahuje asfalt a vosk.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	:	Izolační antikorozní hmota
Způsob aplikace	:	Stříkací pistolí na spodky (tryska 4-5mm, tlak 5-6 bar)
Ředění	:	Výrobek je připraven k použití – neředí se
Vydatnost	:	Přibližně 4-5m^2/lt při 100 μm suchého filmu
Doba schnutí	:	1h/23°C, 30min/60°C. Doba schnutí závisí na klimatických podmínkách (vlhkost, teplota)
Odstíny	:	Černá
Balení	:	1 lt kartuš
Skladovatelnost	:	Skladujte při teplotě 5 °C až 25 °C

PŘÍPRAVA POVRCHU – APLIKACE

Ošetřované povrchy musí být čisté, suché a zbavené nesoudržných zbytků podkladových vrstev. Zkorodovaná místa odrezit, natřít základovou barvou (doporučuje se BODY 1K 992, 969 nebo 2K Body 989 PRIMER).

Kartuš Body 933 řádně promíchat protřepáním. Plechovku našroubovat na stříkací pistoli na spodky (Body UBS). Tloušťku nanášené vrstvy můžete volit dle potřeby, protože BODY 933 je tixotropní – tzn., že je možné nanést silnou vrstvu při jedné aplikaci. Spotřeba je cca 4–6lt na automobil v závislosti na rozsahu a velikosti podvozku. **Nelze** přelakovat emaily – obsahuje asfalt a vosk.

Nářadí očistěte ředidlem Body 767 Nitro thinner