

TECHNICKÝ LIST**TMEL ODOLNÝ VYSOKÝM TEPLOTÁM**

- Objednací číslo:** 15146
- Barva:** tmavě šedá
- Použití:** pro autoopravárenský průmysl/povrchová úprava
- Obecná charakteristika:** 2K stěrkový tmel s obsahem hliníku na bázi polyesterové pryskyřice. Slouží pro vyrovnání promáčklin a nerovností na železo, ocel nebo hliník. Lze použít k tmelení svárů.
- Pozoruhodná vysoká teplotní odolnost bez ztráty přilnavosti: cca. 30 minut při 220 °C.**

Přilnavost na železo, ocel a hliník.

Příprava směsi:**Tužidlo:** tužidlo P**Míchací poměr:** barva + tužidlo 100:1-2 dle váhy**Neředí se.****Doba zpracovatelnosti při 20 °C:** 4-6 minut s 2% tužidla P
10 min s 1% tužidla P**Podmínky zpracování:**

Používejte pouze v dostatečně větraném prostředí s dostatkem čerstvého vzduchu. Teplota zpracování by měla být minimálně +10 °C a max. vlhkost vzduchu by neměla překročit 80 %. Tmel na bázi polyesteru již nevytvrzujete při teplotě nižší než +10 °C.

Sušení	brousitelné
Teplota podkladu 20 °C	Po 20 minutách
Teplota podkladu 60 °C	Po 10 minutách

Tipy na zpracování:

Podklad musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Povrch mírně zdrsňte. Odstraňte staré laky a základní nátěry, které nejsou pevně spojeny s podkladem. Neaplikujte na termoplastické nebo kyselé produkty např. wash primer. Tmel dobře promíchejte s tužidlem. Nepoužívejte více než 3% tužidla P! Malé nebo naopak větší množství tužidla může způsobit skvrny ve vrstvě konečné barvy.

Před každou operací očistěte a odmastěte celý povrch, který má být natřen. Zrezlá místa odsbruste až na holý kov a za sucha přebstruste brusným papírem P80/150. Po zaschnutí



CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMALEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE

použijte brusný papír P150/240 pro broušení za sucha. Před aplikací tmelu celý povrch zmatněte brusným papírem na sucho P240/360.

V případě použití tmelu na neželezné kovy (např. hliník, pozinkované povrchy) je možné před aplikací tmelu nanést základní nátěr pro zajištění optimální přilnavosti. Nepřetírejte bez izolace povrchu 1K a 2K plničem. Tmel lze brousit pouze za sucha.

Regulace VOC:

Limitní hodnota EU: Kategorie B/b 250 g/l

Tento produkt obsahuje max. 50 g/l.

*Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:
objednavky@son-web.cz
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.*