

TECHNICKÝ LIST

2K BEZBARVÝ LAK HS FAST & PERFECT EXPRESS

Objednací číslo: 11805, 11808

Barva: bezbarvý

Určený způsob použití: Oprava automobilů / bezbarvý lak

Obecná charakteristika: Cabin Dry HS Express Clear Coat je vysoce kvalitní akrylový čirý lak pro rychlé a hospodárné autoopravárenství (expresní technologie), speciálně v případě sušení v troubě. Proces leštění je možné zahájit po sušení pouze 15 minut při 60 °C nebo alternativně 25 minut při 40 °C plus doba sušení. Je vhodný také pro částečné lakování automobilů. Po přidání tužidla vhodného pro Cabin Dry HS Express Clear Coat je připraven k použití. Tento výrobek má vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům, je odolný proti žloutnutí a udržuje si svůj lesk.

Postup přípravy:

Tužidlo: Tužidlo pro Cabin Dry HS Express Clear Coat
Míchací poměr: Barva + tužidlo 2:1 dle objemu
Ředění: -
Vstřikovací viskozita 4 mm DIN stříkací pistole 17 -19 s
Doba zpracovatelnosti při 20 °C: 1- 1,5 hodiny

Aplikační metoda:

Aplikační metoda	Tlak	Tryska
Gravitační stříkací pistole	2,0 – 2,5 bar	1,2 – 1,3 mm
HVLP	2,0 – 2,2 bar	1,2 - 1,3 mm
	0,7 bar vnitřní tlak trysky	

Podmínky zpracování

Zajistěte dostatečné větrání přiváděného a odváděného vzduchu. Pracovní teplota musí být nejméně +10 ° C. Max. vlhkost vzduchu 80%.

Sušení	Suché na prach	Suché na dotek	Připraveno k montáži
Teplota podkladu 20 °C	15 -20 min	1 -2 h	6 h
Teplota podkladu 60 °C	-	15 min	15 min
Infra sušení krátké vlny	8 min		
Infra sušení střední vlny	10-15 min		

Regulace VOC

Mezní hodnota EU: Kategorie B / d 420 g / l

Tento produkt obsahuje max. 420 g / l.

Tipy pro zpracování

-

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:
objednavky@son-web.cz

Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.