



ROKOMOZAIKOVÁ OMÍTKA

RK839

Charakteristika výrobku

mozaiková dekorativní omítka

- mechanicky odolná
- odolná povětrnostním vlivům
- vodoodpudivá, hydrofobní
- odolná vůči kyselým dešťům a zplodinám
- jednoduše udržovatelná
- omyvatelná a otěruvzdorná
- paropropustná

Specifické vlastnosti a použití

Vápenocementové a cementové omítky, přírodní a umělý kámen, apod. Všechny podklady musí být hladké, rovné, pevné, suché, vyzrálé, bez prachu, trhlinek a volně oddělitelných částí. Vždy je potřeba podklad dokonale očistit. Při nedostatečně izolovaných zdech a při vzlínající vlhkosti ve zdivu se použití Roko mozaikové omítky nedoporučuje. Nepoužívá se na tepelně izolační a sanační omítky. U všech nestabilních a jinak nestandardních podkladů je potřeba odborně posoudit použití Rokomozaikové omítky. V případě pochybností o kvalitě a vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití omítky s výrobcem nebo prodejcem. Rokomozaikovou omítku není dovoleno aplikovat na vodorovné plochy vystavené povětrnostním vlivům.

Technické parametry

Hrúbost: 1–1,6 mm, dle plnění

Spotřeba: 3,5–4 kg/m² při hrúbosti 1–1,6 mm, spotřeba je úměrně závislá na hrúbosti zrna

Složení: Speciální pojiva na čisté akrylátové bázi, barevné písky, přírodní vápence, chemikálie, plniva.

Upozornění: Do výrobku není dovoleno přimíchávat žádné další materiály! Dle potřeby lze ředit 5% vody.

Výrobce: ROKOSPOL a.s., Krakovská 1346/15, 110 00 Praha 1, IČ: 25521446, Česká republika

ROKOSPOL a.s.
Krakovská 1346/15, 11000 Praha-Nové Město (provoz Kaňovice 101, 763 41) IČ : 25521446
jedinečný identifikační kód typu výrobku: RK839 číslo Prohlášení o vlastnostech: SH_1/2016
16
EN 15824 Vnější omítka s organickým pojivem
Propustnost pro vodní páru EN ISO 7783-2 deklaráce výrobce : 0,18 ± 0,02 m
Permeabilita vody v kapalně fázi EN 1062-3 deklaráce výrobce : 0,17 ± 0,02 kg/m ² .h ^{0,5}
Soudržnost EN 1542 : ≥ 0,3 MPa
Trvanlivost EN 13687-3 : ≥ 0,3 MPa
Reakce na oheň : Eurotřída F

Strana 1 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail: rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: VCHFB 07.10.2016
------------------------	--	-------------------------------------



ROKOMOZAIKOVÁ OMÍTKA

RK839

Použití

Vápenocementové, cementové a polymercementové omítky, přírodní a umělý kámen, apod. Všechny podklady musí být hladké, rovné, pevné, suché, vyzrálé, bez prachu, trhlinek a volně oddělitelných částí. Vždy je potřeba podklad dokonale očistit. Při nedostatečně izolovaných zdech a při vzlínající vlhkosti ve zdivu se použití Mozaikové omítky nedoporučuje. Mozaiková omítka se nepoužívá na tepelně izolační a sanační omítky. U všech nestabilních a jinak nestandardních podkladů je potřeba odborně posoudit použití Mozaikové omítky. V případě pochybností o kvalitě a vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití této omítky s výrobcem nebo prodejcem. Mozaikovou omítku není dovoleno aplikovat na vodorovné plochy vystavené povětrnostním vlivům.

Příprava podkladu

Podklad musí být rovný, pevný, suchý, čistý, nosný a nesmí obsahovat výkvěty ani nesoudržné částice. Všechny nesoudržné části je nutno odstranit. Podklad na bázi cementu musí být vyzrálý (min. 28 dní, tj. pH nesmí být vyšší než 9), podklad je nutno napenetrovat přípravkem Rokolatex plus, staré omítky Rokogrundem profi.

Aplikace

Při aplikaci je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení -napojování. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 12 hodinách, v extrémních případech i po několika dnech. Mozaiková omítka se dodává připravená k přímému použití. Mozaikovou omítku je potřeba nejprve důkladně rozmíchat. Nanášíme na zaschlý penetrační nátěr Rokolatex plus (Rokogrund profi). Mozaiková omítka vyžaduje dokonale rovný a hladký podklad. Nanáší se nerezovým hladítkem na tloušťku asi 1,5 násobku velikosti zrn. Vyhlazení se provádí opět nerezovým hladítkem ihned po nanesení omítky ještě před jeho zavaznutím. Náradí je třeba průběžně umývat čistou vodou. Přechody struktur a barev v jedné ploše je možno vytvářet pomocí pásky. Při teplotách vzduchu a podkladu pod + 5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Vhodné nářadí a jeho čištění

Nerezové hladítko, nerezová špachtle, zednická lžice nerez, malířská štětka, váleček. Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádoby s vodou na průběžné čištění nářadí.

V případě varianty balení „SET pojivo + písky“ připravíte hotovou omítku následujícím způsobem :

Nasypte obsah sáčků do čisté suché nádoby. Pečlivě promíchejte –ručně nebo míchadlem s nízkými otáčkami. Promíchané písky přesypte do nádoby s dodaným pojivem a pečlivě promíchejte míchadlem s nízkými otáčkami.

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby. Výrobek nesmí přemrznout!
Skladujte v dobře uzavřeném originálním balení na suchém a stinném místě v teplotním rozmezí od +5°C do +28°C.

Balení:

18kg hotová směs (omítka) nebo SET 18kg (4x 3,5kg barvený písek v PE sáčcích + 4kg pojivo v plastovém kbelíku)

Pokyny pro odstranění odpadu:

Použitý, řádně vyprázdňovaný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Zbylý materiál je také možno nechat vytvrdit a likvidovat jako běžnou stavební suť.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s techniky naší firmy. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Uživatel přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů ROKOSPOL. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. Bezpečnostní údaje podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES v platném znění při potřebě na požádání.

Strana 2 (celkem 2)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: VCHFB 07.10.2016
------------------------	---	-------------------------------------