

HB Body 930 Bitumen

Tlumící izolační hmota

- Trvalá pružnost
- Dobrá přilnavost
- Aplikace štětkou nebo stříkáním

Bitumenový tixotropní materiál na bázi asfaltu a kaučuku s ochranou proti korozi a mechanickému poškození podvozku. Má velmi dobrou přilnavost a trvalou pružnost. Používá se na spodní části karoserie. Může se ředit ředidlem BODY 767 ECO THINN v množství 10-20% pro vytvoření jemnější struktury. Nanáší se štětcem nebo speciální stříkácí pistolí (HB Body UBS) tlakem 3-5 barů. Nedá se přelakovat.



Odstín: Černá

Informace k aplikaci

Povrchy před aplikací HB Body 930 musí být čisté, suché, zbaveny prachu a mastnoty. Odmastěte s HB Body 770/771 Antisil. Jemnější strukturu lze dosáhnout přidáním ředidla BODY 767 ECO THINN v množství 10-20%.



Tužidlo: Netuží se



Ředění: Kartuš neředit, plechovka 10-20% HB Body 767 nitro.



Odvětrání: 10-15min při 23°C



Doba schnutí: 2-3hod při 23°C na dotek, 6-7hod při 23°C plně proschlý



Protřepání: 2-3 min



Nastavení stříkácí pistole UBS: 3-5 bar



Balení: kartuš 1l, sprej 400ml, plechovka 1kg, 2,5kg, 5kg, 20kg

Teoretická vydatnost: 4 - 5 m²/l při vrstvě 100 µm (4mm) suché vrstvy

Měrná hmotnost: 1.1 ±0,1g/cm³ kartuš, 1.25 ±0,05g/cm³ plechovka

Pevný obsah: 68% ± 2% kartuš, 84% ± 2% plechovka

Čistění: Hb Body 767 Nitro Thinner

Poznámka k produktu

Před aplikací ponechte produkt alespoň 24hod. při pokojové teplotě.

Skladování

Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C.



Používejte pracovní ochranné pomůcky: Masku pro ochranu dýchacích cest, ochranné brýle, rukavice

Hodnoty VOC

Maximální obsah VOC daný směrnicí VOC (2004/42/EC) v této kategorii je 840g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je 840g/l.