

TECHNICKÝ LIST

2K BEZBARVÝ LAK MATNÝ

Číslo výrobku: 11225

Určený způsob použití: autoopravárenství/bezbarvý lak

Obecná charakteristika: 2K bezbarvý lak matný s 15 - 20% stupněm lesku pod úhlem 60°, na bázi vysoce kvalitní akrylové pryskyřice.
Vynikající odolnost při použití a aplikacích, poskytuje i matné povrchy.
Doporučuje se jako vrchní nátěr pro matné metalické a efektní malby

Odstín	bezbarvý		
Míchací poměr	2:1 objemově		
Tužidlo	Tužidlo rychlé 235, tužidlo 222/250, tužidlo pomalé 221		
Ředidlo	10% ředidla		
Viskozita nástřiku 20 °C	18-20 s 4mm DIN		
Aplikace	Tlak	Tryska	Počet vrstev
Středotlaká pistole	4-5 barů	1,4 mm	2
Doba zpracovatelnosti	4-6 hodin		
Tloušťka vrstvy suchého filmu	40-50 µm		
Doba schnutí/interval mezi vrstvami	5-10 minut mezi vrstvami		
sušení	Na prach	Na dotek	Plně proschlý
Při teplotě 20 °C	30 min	12 hod	24 hod
Při teplotě 60 °C	5 min	30 min	2 hod
VOC	ES mezní hodnota pro produkt (kat. B/e): 840g/l (2007) Tento produkt obsahuje max. 563 g/l VOC		

Provozní podmínky:

od + 10 °C a až do 75% relativní vlhkosti vzduchu.

Nejlepšího výsledku dosáhnete precizností při aplikaci. Mezi jednotlivými vrstvami doporučujeme zachovat dobu pro odvětrání rozpouštědel cca 5 – 10 min, aplikujte tenké rovnoměrné vrstvy.

Trvanlivost: minimálně 2 roky v dobře uzavřených originálních obalech.