

## TECHNICKÝ LIST

# CHAMALEON BITUMEN NÁTĚR

**Objednací číslo:** **37101**

**Obecná charakteristika:** Jedinečná směs surovin a speciální zpracování vede k produktu, který má přilnavost k většině běžných povrchů a poskytuje vynikající ochranu. Výrobek by měl být používán při teplotách mezi 15 °C a 35 °C. Bitumen natíratelný poskytuje vynikající a trvanlivou ochranu proti rzi a kamínkům a má zvukově izolační vlastnosti

**Aplikace:** Jako antikorozi ochranný nátěr na kovové povrchy, zejména pro aplikaci na automobily, jako je spodní strana podlahových panelů, vnitřek podběhů kol na části podvozku, pomocné rámy, atd.. Neaplikujte na části brzdového systému nebo na části výfukového systému. RC 112 lze aplikovat na holý kov, ale pro extra ochranu se doporučuje použít antikorozi základní nátěr.

**Vlastnosti:** Extrémně dobrá tvorba bariéry, snadná aplikace, vynikající vlastnosti proti stékání. Odolává vodě, solnému roztoku, kyselinám a zásadám. Kompatibilní s originálními PVC pod nátěry. Lze pouze přestříkat/natírat bitumenem (nepřetírat)

Technické informace	
Základ	Oxidový bitumen, plnič, změkčovadlo, rozpouštědla a speciální přísady
Hustota	1,34
Sušina	74%
Viskozita Brookfield DVII	Smykové ztenčení, Ca. 100 000 mPas, sp6, 6 ot./min
Barva	černá
Zápach	Bitumen a terpentýn
Doporučená tloušťka vrstvy/ Použití	700 mu mokré, 400 mu suché 1 l na 1,4 m <sup>2</sup>
Test solnou mlhou, SS DIN 50021, 500 h	400 mu suchá vrstva Rez: podle DIN 53 210 → Ri 0 Blistrování: podle DIN 53 209 → m0/g0
Aplikační teplota °C	10 a 25
Teplotní odolnost nátěru °C	-50 až 80
Doba schnutí: závisí na teplotě, větrání a	700 mu mokrá vrstva na prach cca 3-5 h 20 °C + větrání na dotek cca 14-20 h



CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMALEON GMBH  
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A  
69115 HEIDELBERG  
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440  
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449  
MAIL [INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE](mailto:INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE)  
WEB [WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE](http://WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE)

tloušťce vrstvy	Úplně suché	cca 2 dny
-----------------	-------------	-----------

### **Pokyny před použitím:**

Před použitím produkt promíchejte, pro snadnou aplikaci se doporučuje produkt zahřát pomocí vodní lázně do 40 °C. Povrch musí být suchý a čistý, zbavený nečistot, rzi, mastnoty atd. (Suché) části lze odstranit aromatickými rozpouštědly, jako je lakový benzín, nafta, xylen, terpentýn atd.

**Skladování:** v suchu a chladu

**Životnost:** 2 roky v uzavřených originálních obalech

*Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: [objednavky@son-web.cz](mailto:objednavky@son-web.cz)*

*Pro informace o bezpečnosti viz **Bezpečnostní list**.*