

Body 989 Epoxy Primer

Body 989 - Vysoce kvalitní dvousložková antikorozi epoxidová základní barva. Má výborný rozliv a přilnavost. Je odolná extrémním povětrnostním podmínkám. Používá se na staré laky, nebroušený kov, hliník, nerezovou ocel a zinek. Tuží se v poměru 4:1 epoxidovým tužidlem 732. Ředí se 20-30% ředidlem 775 nebo 740.

INFORMACE O VÝROBKU

Druh	: Dvousložková antikorozi epoxidová základní barva
Způsob aplikace	: Nanáší se stříkáací pistolí (1,5 - 1,8mm) tlak 3 - 5 bar, HVLP pistolí (1,5 - 1,7mm)
Ředění	: 20-30% 775 nebo 740.
Tužidlo	: Body 732 hardener 4:1
Doba schnutí	: 5-6hod/23°C
Odstíny	: Šedý
Skladovatelnost	: Skladujte mezi 5°C až 40 °C

PŘÍPRAVA POVRCHU- APLIKACE

Plochu, kterou hodláme nazákladovat, musíme velice dobře očistit a odmastit. Staré laky je nutné přebrousit Body 989 natužíme v poměru 4:1 tužidlem Body Hardener 732 a důkladně promícháme. Poté naředíme BODY ACRYL ředidlem (740) nebo Epoxy 775 ředidlem od 20-30%, znovu promícháme, přecedíme a můžeme aplikovat. Po uschnutí a přebroušení můžeme aplikovat všechny druhy plničů.

