

## Průmyslová Selská barva - k aplikaci nástřikem

Bílá krycí zušlechťovací barva na dřevo pro použití v exteriérech



5730  
bílá krycí  
hedvábný mat



26 m<sup>2</sup>/1 l  
1 nátěr



5731  
bílá krycí  
mat



### Popis produktu:

Krycí, z počátku slabě lesklý a následně polomatný nátěr na dřevo na bázi přírodních olejů pro profesionální použití. Osmo Průmyslová selská barva je mikroporézní, umožňuje dřevu dýchat a zabraňuje bobtnání a sesychání dřeva. Vodu odpuzující nátěr, odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření. Nepraská, neodlupuje, netvoří šupinky. Nátěr lze provést bez předchozího přebroušení, základový nátěr není nutný. Snadno zpracovatelný, netvoří usazeniny. Po zaschnutí je nátěr neškodný pro lidi, zvířata a rostliny (odolný vůči potu a slinám podle normy DIN 53160, vhodné i pro dětské hračky v souladu s požadavky normy EN 71.3). Nátěr kryje barevný tón dřeva a jeho žilkování, struktura dřeva zůstává rozeznatelná.

### Použití

Výrobek Osmo Průmyslová selská barva je určen zejména pro veškeré dřeva v exteriérech, u nichž je požadován zvláště odolný nátěr: dřevěné fasády, balkóny, okna a okenice, ploty, pergoly, dřevěné šindele, zahradní nábytek, zahradní domky, přístřešky pro auta atd. Vhodný pro všechny druhy dřeva. Ideální pro obnovení starých mikroporézních nátěrů a zvětralých dřevěných ploch.



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)

## Složení

Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicového, sójového a bodlákového), parafinů, oxidů železa a organických pigmentů, oxidu titaničitého (titanová běloba), sikativ (sušidel) a přídavných složek, zajišťujících vodoodpudivost. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu). Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/e, max. obsah VOC je 400 g/l). Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

## Skladování:

Doba životnosti je 5 let a více, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřeném obalu na suchém místě. Pokud výrobek vlivem nízkých teplot zhoustne, je třeba ho pro znovunabytí původní konzistence ponechat při pokojové teplotě po dobu 24 – 36 hodin před vlastní aplikací.

## Příprava:

Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (vlhkost max. 20%). Výrobek Osmo Průmyslová selská barva je připraven k přímému použití, prosím neředěte. Před použitím důkladně promíchejte. Staré mikroporézní nátěry pečlivě očistěte, staré nátěry barvami či laky odstraňte. Při broušení používejte ochrannou masku.

Je-li požadována ještě dodatečná ochrana proti napadení hmyzem, hnilobě a modráni dřeva (zejména v případě jehličnatých dřevin jako je borovice), je možno dřevo před aplikací nátěru ošetřit – pokud možno ze všech stran - přípravkem Osmo Impregnace dřeva WR\*

(\* Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím se vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.)

Výsledný nátěr závisí na typu a vlastnostech dřeva, proto doporučujeme (zvláště u neznámých materiálů) provést před vlastní aplikací zkušební nátěr.

## Zpracování:

První aplikace: cca 20-30 g/m<sup>2</sup>, aplikace stříkácí pistolí s nádobkou, nízkotlakou HVLP stříkácí pistolí nebo vysokotlakou stříkácí pistolí s přísáváním vzduchu (airmix)

Doba schnutí 2 – 3 hodiny při pokojové teplotě, nebo 1 – 2 hodiny při teplotě 50 °C, lze brousit poté, co nátěr zaschne přes noc. V případě potřeby povrch před dalším nátěrem přebruste smirkovým papírem o zrnitosti nejméně P220.



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)

Druhá aplikace: cca 20-30 g/m<sup>2</sup>, aplikace stříkáací pistolí s nádobkou, nízkotlakou HVLP stříkáací pistolí nebo vysokotlakou stříkáací pistolí s přísáváním vzduchu (airmix), je možno použít i nátěr štětcem nebo hadříkem či houbičkou. Doba schnutí 2 – 3 hodiny při pokojové teplotě, nebo 1 – 2 hodiny při teplotě 50 °C, po schnutí přes noc je nátěr zaschlý na dotyk.

### Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu benzenu).

### Upozornění:

Potřebné množství barvy se liší podle druhu dřeva, typu jeho povrchu a požadovaném vzhledu nátěru. V každém případě doporučujeme provést zkušební nátěr ošetřovaného dřeva. Doby schnutí se mohou odlišovat. Pokud je třeba dřevo ještě navíc chránit před ztrátou barvy nebo prodloužit jeho životnost (například okna, fasády, zahradní nábytek), po důkladném zaschnutí aplikujte jeden nátěr Osmo Ochrannou olejovou lazurou 900 bílou.

### Bezpečnostní pokyny:

Hořlavá kapalina a páry. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Obsahuje 2-butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.

### Varování:

Pozor: Výrobkem nasáklou látku a náradí okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené kovové nádobě (nebezpečí samovznícení). Nesmí být zpracováváno na stejném pracovišti spolu s laky a mořidly na bázi nitrocelulózy. Nebezpečí samovznícení. Obecně dodržujte předpisy, platné pro provoz lakoven.



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)

**Odstranění obalu:**

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy - odevzdejte ve sběrnách nebezpečných odpadů nebo odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdňené obaly.

**Barevné odstíny:**

5730 bílá krycí hedvábný polomat

5731 bílá krycí mat

**Velikost balení:**

2,5 l; 8 l

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00

Verze 08/15



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)