



## Základová barva

Ideální jako základový nátěr pro dřevo před vlastní montáží



7000  
Bílá  
krycí



12 m<sup>2</sup>/1 l  
1 nátěr



### Popis produktu:

Osmo Základová barva je ideální jako první nátěr před montáží, tedy přímo v dílně. Osmo Základová barva je optimalizována pro profesionální použití a zvláště rychlé zpracování. Je u ní silně potlačeno odkapávání a velmi rychle schne. Pro dosažení dlouhodobé ochrany je jako následující vrchní nátěr doporučen nátěr bílou nebo světlou Osmo Selskou barvou nebo Osmo Zahradní a fasádní barvou.

### Doporučené použití:

Osmo Základová barva je vhodná pro ochranu jakýchkoli dřevěných výrobků umístěných v exteriéru, u nichž je požadováno provedení prvního nátěru již před montáží. Je ideální pro ochranu dřevěných fasád, trámů, stříšek, štítů, balkonů, plotů, pergol, zahradních domků, přístřešků pro auta a dalších dřevěných konstrukcí.

### Složení:

Na bázi polymerní disperze, oxidu titaničitého (bílý pigment), plniv, aditiv a konzervačních činidel (MIT/BIT). Je ředitelný vodou. Výrobek splňuje požadavky na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/d – vnitřní/venkovní nátěrové hmoty na dřevo, kov nebo plasty pro vybavení a obklady budov, limitní hodnoty obsahu těkavých organických látek pro výrobky spadající do této kategorie = 130 mg/l VOC). Maximální obsah VOC v tomto výrobku je 90 g/l VOC. Podrobné informace o složení jsou k dispozici na vyžádání

### Fyzikální vlastnosti:

Viskozita: tixotropní

Zápach: slabý/mírný, po uschnutí bez zápachu

Bod vzplanutí: neuvedeno



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)



# TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

pH: 8,0 - 9,0

## Skladovatelnost:

2 roky a více, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřených originálních obalech. Chraňte před mrazem a teplotami nad 30 °C.

## Příprava povrchu:

Povrch dřeva musí být čistý, suchý a nesmí být pokryt námrazou (minimální teplota pro aplikaci nátěru je +5°C, maximální možná 18% vlhkost dřeva). Staré nátěry pečlivě odstraňte. Při broušení používejte ochrannou masku proti prachu (obecné opatření). Pokud je požadována další ochrana dřeva proti zamodráním, hnilobě nebo dřevokaznému hmyzu, ošetřete dřevo nejprve přípravkem Osmo WR impregnace.\* Před dalším nátěrem nechte první nátěr 12 - 24 hodin zaschnout.

\* Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku

## Zpracování/Aplikace:

Osmo Základová barva je připravena přímo k použití, prosím neředte. Před použitím dobře promíchejte. Nátěr naneste v tenké vrstvě ve směru vláken dřeva pokud možno ze všech stran na výrobek a důkladně rozetřete pomocí Osmo plochého štětce nebo Osmo válečku z mikrovlákná.

## Čištění pracovního náradí:

Pracovní náradí vyčistěte pomocí vody a mýdla.

## Doba schnutí:

Přibližně 3 - 5 hodin (za normálních klimatických podmínek při teplotě 23°C a 50% relativní vzdušné vlhkosti), je-li zajištěno dobré větrání. Nižší teploty a/nebo vyšší vzdušná vlhkost mohou výrazně prodloužit dobu schnutí. Během zasychání zajistěte dobré odvětrávání.

## Vydatnost:

1 l výrobku vystačí při jednom nátěru na cca 12 m<sup>2</sup>. Vydatnost závisí do značné míry na stavu dřeva. Uvedené hodnoty se vztahují na hladké hoblované/broušené dřevěné povrchy, u ostatních povrchů se může vydatnost odlišovat.

## Upozornění:

Jako konečný nátěr doporučujeme bílé nebo světlé barevné tóny Osmo Selské barvy nebo Osmo Zahradní a fasádní barvy. Prosím berte na vědomí, že při použití jiných než námi výše doporučených barev je nutno v každém případě použít vysoce kvalitní barvy na dřevo. V takovém případě je nutno provést nejprve zkušební nátěr pro ověření vlastního průběhu nanášení, doby schnutí a přilnavosti. U některých druhů dřeva, pokud jsou vystaveny vlivům počasí, může docházet k přirozenému vymývání ve vodě rozpustných pigmentů. Tropická dřeva a dřeva s velkým obsahem látek



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)



# TECHNICKÝ LIST VNĚJŠÍ POUŽITÍ

(dub, akát, modřín atd.) natírejte teprve poté, až je ponecháte delší dobu vystavené povětrnostním vlivům. Tím bude zajištěna optimální přilnavost výsledného nátěru.

## Bezpečnostní pokyny:



### Varování

Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Obsahuje Propiconazol, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT).

Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Pozor! Při aplikaci nástřikem hrozí nebezpečí vdechnutí výrobku do plicních sklípků. Nevdechujte páry nebo aerosoly. Více informací pro alergiky najdete na stránkách [www.osmo.de](http://www.osmo.de) \Allergiker-info (nebo na telefonním čísle 0172 51 56 913).

## Odstraňování odpadu:

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy – odpad zařazujte jako 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky a odevzdejte ve sběrnách nebezpečných odpadů nebo odstraňujte prostřednictvím oprávněných osob, spotřebitelé mohou výrobek odevzdat ve sběrných dvorech. Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné a vyčištěné obaly.

## Barevné odstíny:

7000 bílý krycí

## Velikosti balení:

2,5 l; 5,0 l; 10,0 l

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, [www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)  
Verze 10/20



Poděbradská 574/40,  
Vysočany, Praha, 190 00



[www.osmo.cz](http://www.osmo.cz)  
[www.au-mex.cz](http://www.au-mex.cz)



+420 283 933 452



[info@osmo.cz](mailto:info@osmo.cz)