

Informace o produktu: Tužidlo pro Tvrdý voskový olej Expres č. 6632 (vnitřní použití)



Tužidlo pro Tvrdý voskový olej Expres

6632 Bezbarvý

Popis produktu: Speciální čiré tužidlo na bázi polyisokyanátů pro Osmo Tvrdý voskový olej Expres, zajišťující zkrácení doby tuhnutí.

Oblast použití: OSMO Tužidlo pro Tvrdý voskový olej Expres slouží jako pomocné činidlo pro urychlení tuhnutí Osmo Tvrdého voskového oleje Expres.

Složení: Alifatické polyisokyanáty, methoxypropylacetát. Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/j, obsah VOC max. 500 g/l). Tento výrobek obsahuje maximálně 170 g/l VOC. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost.....	1,15 g/cm ³	
Viskozita.....	36 s	(DIN 53211, 4 mm)
Zápach.....	slabý / jemný, po zaschnutí bez zápachu	
Bod vzplanutí.....	> 45 °C	(DIN 53213)

Doba použitelnosti: Doba životnosti je 1 rok a více, je-li výrobek uchován v dobře uzavřeném obalu na suchém místě. Zbytky namíchaného produktu nelze skladovat a znovu použít.

Příprava povrchu: Příprava povrchu pro použití Osmo Tvrdého voskového oleje Expres není přísadkou tužidla nikterak ovlivněna, zůstává v platnosti bez jakýchkoliv omezení. Podrobnější informace naleznete v technické dokumentaci výrobku Osmo Tvrdý voskový olej Expres. Kvalita výsledného nátěru závisí mimo jiné i na přirozených vlastnostech dřeva, a proto je doporučeno provést zkušební nátěr, zejména v případě neznámého dřevěného povrchu.

Zpracování: Celé balení Osmo Tužidla pro Tvrdý voskový olej Expres smíchejte s Osmo Tvrdým voskovým olejem Expres (balení 2,5 l) a důkladně promíchejte tak, aby se obě složky důkladně spojily. Další zpracování je stejné jako u Osmo Tvrdého voskového oleje Expres.

Poznámka: Doba zpracování je po přidavku tužidla snížena na 90 minut, prosím počítejte s tím a nemíchejte si více materiálu, než spolehlivě zpracujete během 60 minut. V případě, že nepoužijete celé balení Osmo Tvrdého voskového oleje Expres, přidejte k odpovídajícímu množství Tvrdého voskového oleje Expres 6 % Osmo Tužidla pro Tvrdý voskový olej Expres a promíchejte ve zvláštní nádobě.

Informace o produktu: Tužidlo pro Tvrdý voskový olej Expres č. 6632 (vnitřní použití)

Čištění náradí: Vyčistěte Osmo Čističem štětců (bez obsahu aromátů).

Doba schnutí:

Přibližně 1 - 2 hod. (za běžných klimatických podmínek: 23°C/50% relativní vzdušná vlhkost). Při nižších teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí. Během schnutí zajistěte dobré větrání.

Vydatnost: Vydatnost výrobku Osmo Tvrdý voskový olej Expres se přidavkem tužidla nikterak nemění.

Poznámka:

Doba zpracovatelnosti se přidavkem tužidla sníží na 90 minut. Nepřipravuje si více namíchaného materiálu, než s jistotou zpracujete během 60 minut.

Bezpečnostní pokyny:



Varování

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Odstraňte obsah/obal předáním do sběrný nebezpečných odpadů.

Výrobek obsahuje: Homopolymer hexamethylen-1,6-diisokyanátu.

Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Odstraňování:

Zbytky výrobku a zcela vyprázdněné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy – předejte na sběrné místo nebezpečných odpadů (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 05 01 Odpadní isokyanáty). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné obaly.

Odstíny:

6632 Bezbarvý

Balení:

0,15 l

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Naše technické poradenství je Vám kdykoliv k dispozici – kontakt naleznete na našich [www](http://www.osmo.cz).

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :
Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, www.au-mex.cz
leden 2017