

ÚDAJOVÝ LIST

ROKOROAD – RK 320

PIGMENTOVANÝ, JEDNOSLOŽKOVÝ, AKRYLÁTOVÝ NÁTĚR, POTĚR

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Pigmentovaný, rozpouštědlový, jednokomponentní akrylátový nátěr.

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI

- dobré mechanické vlastnosti
- dobrá chemická odolnost a vůči vodě
- stálobarevný a odolný vůči povětrnostním vlivům
- dobrá otěruvzdornost
- mrazuvzdorný
- dobrá flexibilita a houževnatost
- betonové nebo asfaltové povrchy
- exteriéry, interiéry
- vynikající přídržnost
- Klasifikace reakce na oheň: Bfl-s1

POUŽITÍ

ROKOROAD je hmota speciálně určená pro provádění vodorovných nátěrů sloužící k dopravnímu značení.

ÚDAJE KE ZPRACOVÁNÍ

ROKOROAD nesmí být zpracovávána při teplotách okolí a podkladu pod +7°C a nad +30°C – minimální doporučená teplota je +12°C, (při teplotě pod +12°C zvyšuje viskozitu – houstne). Doporučená teplota pro aplikaci je +20°C a relativní vlhkost vzduchu do 65%. Během aplikace a vytvrzování nesmí na hmotu přijít voda ani jiné chemické zatížení. Teplota podkladu nesmí být nižší než +3°C nad rosným bodem. Podmínky musí být dodrženy po celou dobu zpracování až do konečného vytvrzení materiálu.

VLASTNOSTI VÝROBKU	
	Složka A
Konzistence	Tekutá
Barva	Dle vybraných odstínů (např. 001 bílá, 0620 žlutá...)
Objemová hmotnost	Cca 1450 kg/m ³
Obsah pevných částic	60 %
Obrusnost BCA	max. 100 µm ČSN EN 13892-4
ÚDAJE PRO POUŽITÍ	
Konzistence hmoty	Tekutá
Doba zpracovatelnosti při 20°C	min. 30 minut
Dovolená teplota nanášení	Od +7°C do +30°C
Pochůzný	16 - 24 hodinách při 20°C
Plně vytvrzený	7 dní při 20°C
Spotřeba	0,2 – 0,5 kg/m ²

PŘÍPRAVA PODKLADU

Před započítím prací je nutné zkontrolovat stav podkladu. Podklad musí být suchý, čistý, soudržný, bez jakýchkoliv mechanických a organických nečistot.

APLIKAČNÍ POSTUP

ROKOROAD musí být zpracován během jeho doby zpracovatelnosti vhodnou technologií. Doporučuje se aplikovat v odpovídající spotřebě válečkem nebo stříkacím zařízením. Při aplikaci v interiéru je nutné zajistit dostatečné větrání.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Použitý nářadí ihned po skončení práce umyjte Rokoředidlem S6000

SKLADOVATELNOST

24 měsíců v dobře uzavřených neporušených originálních nádobách v suchu **při teplotě od +10°C do +30°C !!**

BALENÍ

ROKOROAD se dodává v balení 10 kg.

POKYNY PRO LIKVIDACI ODPADU

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Zbylý materiál je také možno nechat vytvrdit a likvidovat jako běžnou stavební suť.

Upozornění:

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s techniky naší firmy. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Uživatel přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů ROKOSPOL. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní údaje podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES v platném znění při potřebě na požádání.

2	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz , www.rokofloor.cz	Aktualizace:JB 11.1.2019
---	---	-----------------------------