



Technický list 06.12 Montážní lepidlo

Výrobek	Jednosložkové lepidlo bez obsahu rozpouštědel na bázi disperze, vytvrzující odpařením vody.		
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">▣ Snadné nanášení;▣ Bez rozpouštědel;▣ Pro interiéry, odolné prachu a vlhku;▣ Vysoká přilnavost na různé materiály, v kombinaci savý - nesavý;▣ Po vytvrzení přetíratelné.		
Použití	<ul style="list-style-type: none">- Lepení dekorativních a akustických obkladů;- Lepení polystyrenových stropních kazet, podhledů, ornamentů, ozdobných lišt aj.;- Lepení polystyrenu a dřeva na tvrzené PVC, beton, omítkové zdivo, dřevotřísku apod.		
Balení	Kartuše 310 ml		
Barva	Bílá		
Technické údaje			
Základ	-	emulze	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,62	
Sušina	%	78	
Tepelná odolnost	°C	-15 / +75	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	+15 / +40	
Otevřený čas	min	5 - 10	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Manipulační pevnost	hod	≈ 4	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Doba vytvrzování	hod	24-72	(v závislosti na teplotě při aplikaci, savosti podkladu a tloušťce lepidla)
Pevnost v tahu	kg/cm ²	20	(při 23°C / za 4 hod.)
	kg/cm ²	30	(při 23°C / za 8 hod.)
	kg/cm ²	40	(při 23°C / za 72 hod.)
	kg/cm ²	10	(při 23°C / za 4 hod.)
Pevnost ve smyku	kg/cm ²	20	(při 23°C / za 8 hod.)
	kg/cm ²	30	(při 23°C / za 72 hod.)
	kg/cm ²	16	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Skladovatelnost	měsíce	16	
Spotřeba	g/m ²	400 - 1000	
Omezení	Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, živичné podklady a teflon.		
Podklad	Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.		
Pokyny	Lepidlo naneste v bodech, pružích nebo celoplošně na jednu stranu lepeného materiálu. Lepený materiál přiložte na podklad a posunutím mírně přitlačte na určené místo. Při lepení stropních kazet, naneste lepidlo cca v pěti bodech na zadní plochu kazety.		
Čištění	Materiál: voda / Ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda.		
Aktualizace	Aktualizováno dne: 03.01.2012 Vyhotoveno dne: 02.01.2002		

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100