

TECHNICKÝ LIST



METYLAN DIRECT

POPIS

Vysoce kvalitní lepidlo na bázi metylcelulózy, se syntetickou pryskyřicí a přísadou pro válečkování.

CHARAKTERISTIKA

- Nestříkající lepidlo nanášené přímo na stěnu
- Dobrá reakce při nanášení na stěnu válečkem
- Vysoký stupeň počáteční přilnavosti s dobrou možností dodatečné opravy (možnost posouvání)
- Optimální síla lepení
- Vysoká odolnost proti vlhkosti
- Umožňuje za sucha opět stáhnout kvalitní netkané textilní tapety, např. netkané textilní tapety Stabilit®
- Lze snadno rozmíchat a snadno se nanáší
- Po 3-5 minutách je připraveno k použití
- Rovnoměrná (homogenní) lázeň
- Odolnost proti vysoké teplotě, vápnu i cementu
- Vhodné i pro tapetovací zařízení
- Tapetování se provádí bezpečně a spolehlivě

OBLAST POUŽITÍ

Vysoce kvalitní nestříkající lepidlo nanášené válečkováním, se speciální přísadou k čistému a spolehlivému tapetování se všemi netkanými textilními tapetami – s hladkou i hrubou rubovou stranou, např. netkané textilní tapety Stabilit® nebo Vliesfaser®.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sypná hmotnost:	460 – 530 g/litr
Vzhled roztoku:	mléčně bílá barva
Základní surovina:	methylcelulóza se syntetickou pryskyřicí
pH hodnota vodního roztoku:	slabě alkalická (pH = 8-9)
Rozpustnost:	Za 3-5 minut rozpuštěno ve studené vodě
Vlastnosti a jakost hotového lepidla:	možnost krátkodobého odtržení

BALENÍ

balíček 200 g

POMĚR SMĚSI A VYDATNOST:

Účel použití	Poměr	Obsah balení do litrů vody	Vydatnost na cca m ² rolí *	
Nános prvního nátěru	1:40	8	60-80	-
Netkané textilní tapety (hladké)	1:20	4	20-22	cca 4
Netkané textilní tapety (hrubé)	1:15	3	15-18	cca 4

Role podle evropských norem (10,5 x 0,53 m)

TECHNICKÉ POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ

Podklady musí být hladké, čisté a suché a rovněž musí vykazovat rovnoměrnou savost a únosnost i barevnou jednotnost.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Stěny a stropy je třeba důkladně očistit a zbavit prachu. Tapety se odstraní prostředkem k odstraňování tapet Metylan Odstraňovač. Trhliny, praskliny a díry je třeba vyplnit tmelícím prostředkem Metylan Crack Filler nebo výplňovým prostředkem Metylan Surface Filler. Drsné podklady se vyrovnají do hladké plochy nebo se předběžně ošetří prostředkem Metylan Surface Filler, případně prostředkem na vyrovnání a zaplnění Metylan Crack Filler. Vysoce savé podklady se předem opatří nátěrem Metylan Direct (naředění 1:40). Všechny omítky s opadávajícími částicemi je třeba opatřit základovým nátěrem na vodní bázi. U podkladů, např. sádkokartonových desek nebo starých omítek, které vykazují barevné rozdíly, se doporučuje předběžné ošetření pigmentovaným základovým nátěrem (zejména u prosvítajících netkaných textilních tapet se světlým podkladem).

TECHNICKÝ LIST

METYLAN DIRECT

NAŘEDĚNÍ LEPIDLA

Celý obsah balíčku se najednou a za intenzivního míchání rozmíchá ve **studené** vodě (poměr viz tabulka). Při rozmíchávání je třeba balíček držet těsně nad vodou a v míchání musíte ještě krátkou dobu pokračovat. Po **3-5 minutách** je třeba ještě jednou intenzivně obrátit a zamíchat. Metylan direct je nyní připraven k použití.

SPECIÁLNÍ POKYNY

Čištění pracovních přístrojů a nástrojů:

Studenou vodou.

Odstranění zbytků lepidla:

Zbytky lepidla na přední straně je nutné okamžitě opatrně omýt, popř. vyfukat houbičkou namočenou v čisté vodě.

Ochranná opatření:

Nejsou třeba.

Uskladnění:

Prášek je třeba uchovávat v suchém prostředí.

DALŠÍ POKYNY

Je nutno respektovat pokyny ke zpracování vydané výrobcem netkané textilní tapety.

Likvidace:

a) vytvrzené zbytky výrobku

Odpad z domácnosti, průmyslový odpad obdobný odpadu z domácnosti

b) nevytvřené zbytky výrobku

Musí se likvidovat odděleně odevzdáním v komunální sběrně. Kód odpadu potřebný k zakázkám na likvidaci ve větším rozsahu Vám rádi sdělíme na vyžádání.

c) beze zbytku vyprázdněné nádoby

Odevzdávají se ve sběrnách pro zhodnocení starého papíru nebo ve sběrnách surovin (např. žlutý pytel na 1 tunu).

TAPETOVÁNÍ

a) tapetování válečkem

Rozmíchané lepidlo se roztíracím válečkem rovnoměrně nanáší přímo na stěnu. Netkaná textilní tapeta se do nanesené vrstvy lepidla přiloží bez čekání na namočení podkladu.

b) tapetovací zařízení

Tapetovací zařízení je třeba nastavit v závislosti na požadované tloušťce nánosu lepidla. Upněte roli, vložte pás tapety, protáhněte, odstříhnete a přiložte tapetu bez čekání na namočení podkladu.

Kvalitní netkané textilní tapety, např. Stabilit®, se po přilepení na výše popsané podklady prostředkem Metylan direct dají opět za sucha stáhnout.

UPOZORNĚNÍ

Při zpracování tohoto prospektu a technického návodu jsme brali v úvahu současný stav technického rozvoje podle našich zkušeností. Tyto informace vyházejí z naší současné úrovně poznatků. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Je odpovědností uživatele, aby se sám přesvědčil, že za daných okolností není potřeba zajistit dodatečné informace, učinit dodatečná opatření či ověřit uvedené informace.

DISTRIBUTOR

Henkel ČR spol. s r.o.
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 145, fax: 220 101 194
www.metylan.cz