



Balení

- Kartuše 280 ml

Barva

- Světle šedá

Technický list

TL 04_34 Mamut Glue Disper Fix

Výrobek

lepidlo s vysokou počáteční nosností a skvělou konečnou pevností lepeného spoje. Jedná se o lepidlo bez obsahu rozpouštědel, na bázi disperze, vytvrzující odpařením vody.

Vlastnosti

- Okamžité lepení předmětů o hmotnosti 250 kg/ m² bez použití další fixace
- Odolné vůči vlhku a prachu
- Po vytvrzení přetíratelné disperzními barvami
- Pro interiéry a exteriéry
- Vysoká přilnavost na různé materiály v kombinaci savý - nesavý
- Možnost opakovaného použití (nevysychá v kartuši)

Použití

- Lepení většiny materiálů jako je dřevo, beton, kov, kámen, polystyrén, laminát apod.
- Lepení vnitřních parapetů, izolačních obkladů a lišt
- K lepení i ne příliš rovných povrchů
- Lepení prahů, stropních kazet, podhledů
- K doleповání obkladových prvků

Technické vlastnosti

Základ	-	Disperze	
Konzistence	-	Tixotropní pasta	
Podíl sušiny	%	78	
Otevřený čas	min	5 - 10	při 23°C a 55% rel. vlhkosti
Doba úplného vytvrzení	hod.	24 - 72	V závislosti na teplotě při aplikaci, savosti podkladu a tloušťce lepidla
Tepelná odolnost	°C	-15 / +75	
Hustota	g/ m ^l	1,62	
Aplikační teplota	°C	+15 / +40	
Pevnost v tahu	kg/cm ²	15	Po vytvrzení
Skladovatelnost	°C	+ 5 - + 25	V originálním neotevřeném obalu



Spotřeba	g/m ²	500 – 1500	V závislosti na savosti podkladu a požadované nosnosti po vytvrzení
-----------------	------------------	------------	---

Podklad

Lepené plochy musí být čisté, bez prachu, mastnoty a volných částic.

Aplikace

Podklad musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic, prachu a mastnoty. Lepidlo naneste v bodech nebo pruzích na jednu stranu lepeného materiálu. Lepený materiál přiložte na podklad a posunutím přitlačte na určené místo. Spotřeba lepidla je 500-1500 g/m²(v závislosti na savosti podkladu a požadované nosnosti po vytvrzení). Min. aplikační teplota +5 °C, max. + 40 °C (optimální od +15 °C). Při lepení stropních kazet, naneste lepidlo cca v pěti bodech na zadní plochu kazety.

Omezení

Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, teflon.

Čištění

Nepoužitý materiál a nástroje jde očistit pomocí čistících ubrousků Den Braven, voda. Vytvrzený materiál lze odstranit mechanicky.
Ruce: Čistící ubrousky Den Braven, pasta na ruce, mýdlo a voda

Upozornění:

Není vhodné na trvalé zatížení vodou. Po úplném vyztžení (72 hod) může být krátkodobě vystaveno teplotám pod nulou.

Bezpečnost

Viz. << Bezpečnostní list 04.34 >>

Aktualizace

Aktualizováno dne 03.02.2023

Vyhotoveno dne 03.02.2023

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.