

Estetik Vintage

Složení a charakteristika výrobku:

Estetik Vintage je olejovo-syntetický nátěr s přísadou aditiv a disperzí nanopigmentů. Obsahuje vysoký podíl obnovitelných látek v sušině. Je určen pro venkovní a vnitřní nátěry dřeva, k průmyslové výrobě nebo pro řemeslnické práce. Chrání dřevo před účinky UV záření i před pronikáním vody. Penetruje hluboko do struktury dřeva, zvýrazňuje jeho kresbu a napodobuje starobylý vzhled natřených předmětů. Vytváří matné povrchy, které jsou snadno obnovitelné bez odstraňování původního nátěru. Není určen k nátěrům předmětů, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Vlastnosti napouštědla:

Obsah netěkavých složek	min. 38 %
Maximální obsah těkavých látek	540 g/L
Spotřeba	75 – 100 g/ m ²
Vydatnost	6 – 16 m ² /1 kg na jednu vrstvu podle savosti podkladu
Stupeň roztíratelnost	1
Specifická hmotnost	0,86 až 0,92 g/cm ³ (podle odstínu)

Zasychání:

Pro manipulaci	16 h
Přetíratelný	10 – 16 h
Další nátěr	24 h

Odstíny:

Estetik Vintage se vyrábí a dodává v odstínech **bílý a šedý**. Je určen pro nátěry dřeva, překližek, dřevovláknitých desek a podobných porézních materiálů na bázi dřeva v interiéru i exteriéru. Druh podkladu a počet nátěrů ovlivňují výsledný odstín.

Příprava podkladu:

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti do 14%, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic jako je modřín nebo borovice, musí být před nátěrem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím směsí polárních a nepolárních rozpouštědel, např. xylen, butylacetát a ethanol v poměru 1:1:1. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému. Povrch dřeva určený do exteriéru je vhodné nejprve napustit fungicidním napouštědlem, které zajistí ochranu dřeva proti napadení plísněmi, houbami a hmyzem, např. Bochemit QB Hobby nebo Bochemit Optimal. Nátěr Estetiku Vintage je možné provádět až po dokonalém zaschnutí fungicidních napouštědel, které je závislé na teplotě a vlhkosti vzduchu a trvá obvykle 4 až 24 hodin.

Při renovačních nátěrech je třeba dřevo lehce přebrousit, případně zbavit staré nesoudržné vrstvy. Je doporučeno dodržovat nátěrový postup dle katalogového listu.

Nanášení:

Estetik Vintage je třeba před nanášením důkladně rozmíchat (protřepat), protože během skladování může dojít k částečné sedimentaci pigmentů. Nanáší se štětcem nebo válečkem na předem připravený podklad při minimální

teplotě ovzduší a podkladu +10°C, maximálně pak 40°C. Optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je 18°C až 23°C a relativní vlhkost vzduchu 40 – 70%. Podle požadovaného vzhledu a podle savosti podkladu se nanáší 1 až 2 vrstvy. Přebytková hmota se po 10 až 20 minutách musí stahovat štětcem. Pro vyšší mechanickou odolnost a odolnost proti poškrábání je vhodné přetřít nátěr Estetik Vintage 1 až 2 vrstvami Estetik Podlahový lak. Po zaschnutí první vrstvy je vhodné vztýčená dřevní vlákna obrousit papírem 120, aby se dosáhlo dokonale hladkého povrchu po dalším nátěru.

Pro nátěry větších ploch používejte vždy materiál ze stejné výrobní šarže, kde je zaručen stejný barevný odstín.

Ředidlo:

Syntetické (k čištění pomůcek)

Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 3 roky od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5-25 °C.

Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Savé materiály organického původu (hadry, piliny, papíry, prach apod.), nasáklé lakem je nutno bezpečně zlikvidovat, protože se mohou za určitých okolností samovznítit.

Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Obsahuje benzínovou frakci hydrogenovanou lehkou.

Klasifikace přípravku: není klasifikován jako nebezpečný

Označení výstražným symbolem : -

Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládány vlivy při zpracování. Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrových hmot, případně za skladbu a správnou aplikaci nátěrového systému. To znamená, že vždy musí zvážit všechny okolnosti - podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme vždy provést zkoušku v daných aplikačních podmínkách a na stejném typu aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které jsou ovlivněny konkrétními pracovními podmínkami, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.

Výrobce:

Biopol Paints s.r.o., Okřínek č.p.29, 29001 Poděbrady, IČO: 47545356

E-mail: info@biopol.cz, Telefon: +420 325 653 080, Mobil: +420 606 063 300