

## TECHNICKÝ LIST

### 1K PRIMER RYCHLÝ

- Objednací číslo:** 14225
- Barva:** šedá
- Určený způsob použití:** Opravy automobilů / Plnič
- Obecná charakteristika:** 1K primer rychlý je jednosložkový plnič s dobrými plnicími vlastnostmi pro opravy vozidel.

#### Vlastnosti produktu:

- Lze použít na staré dvousložkové obroušené nátěry, dílenské základní nátěry a přímo na ocelové, hliníkové a pozinkované povrchy
- Materiál nabízí úsporu času díky rychlému schnutí a snadné brousitelnosti.
- Neobsahuje chroman a olovo
- Nepoužívejte na staré termoplastické nátěry
- Vydátnost: 5-7 m<sup>2</sup>/l

#### Proces nátěru:

- Ředění:** ředidlo cca 50-70%
- Viskozita stříkání 4mm DIN při 20 °C:** 15-20 s

#### Proces aplikace:

Aplikační metoda	Tlak	tryska	Počet vrstev
Stříkací pistole	2-2,5 bar	1,3-1,6 mm	2-3
Tloušťka vrstvy suchého filmu	40 -80 μm		
Doba odpařování	10 minut před sušením v kabině ne infračerveným zářením		

Sušení	Přelakovatelné	Na prach	Na dotek	Připraveno k montáži
Teplota podkladu 20 °C	30 min	15 min		
Teplota podkladu 60 °C	15 min	5 min		
	Za mokra i za sucha brousitelný po 45 minutách.			

#### Podmínky zpracování:

Zajistěte dostatečný přísun čerstvého vzduchu a odvětrání. Pracovní teplota musí být nejméně + 10 ° C. Max. vlhkost vzduchu 75 %.



CHAMALEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMALEON GMBH  
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A  
69115 HEIDELBERG  
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440  
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449  
MAIL [INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE](mailto:INFO@CHAMALEON-PRODUKTION.DE)  
WEB [WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE](http://WWW.CHAMALEON-PRODUKTION.DE)

### **Regulace VOC:**

Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. B/c): 780 g/l Tento produkt obsahuje max. 780 g/l VOC

***Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele:  
[objednavky@son-web.cz](mailto:objednavky@son-web.cz)  
Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.***